МОТОРНОЕ МАСЛО LOPAL H2 5W-30

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и непосредственным впрыском, современных и предыдущих поколений. Произведено с использованием эксклюзивной запатентованной технологии ACTIVE ZING. Выполняет требования современных экологических норм. Может использоваться в дизельных двигателях при наличии прямой рекомендации производителя автомобиля.

ACTIV ZING 活力锌技术™

Допуски и спецификации

API: SP	MB-Approval 229.3
ACEA: A3/B4	VW 502.00/505.00
Renault RN 0700/ 0710	Opel GM LL-A-025/LL-B-025

ФАСОВКА

Артикул	Фасовка
LPL38909	1 л
LPL38916	4 л
LPL32051	55 л
LPL31702	200 л

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для транспортных средств, требующих соответствия спецификациям Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA) A3/B4 и применения вязкости 5W-30, например, таких марок как Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Lada, Tenet, Chery, Changan, Haval, Omoda, BAIC и других.
Особенно рекомендуется для смазки бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, оснащенных технологиями турбонаддува и непосредственного впрыска топлива.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Моторное масло произведено с использованием технологии ACTIVE ZING - улучшает экономичность автомобиля и антиокислительные характеристики, снижает коэффициент трения.
2. Обеспечивает легкий запуск и отличную прокачиваемость при низких температурах.
3. Эффективно работает при любых нагруженных режимах, даже в экстремальных условиях.
4. Стойкость масла к окислению за счет высокого щелочного числа обеспечивает сохранение эксплуатационных свойств в течение всего интервала замены.
5. Препятствует негативному эффекту LSPI.
6. Уменьшает высокотемпературные отложения.
7. Обеспечивает стабильную масляную пленку, что существенно снижает износ и защищает двигатель от коррозии.

*При выборе уточняйте применимость согласно требованиям производителя в соответствии с комплектацией техники, согласно VIN-номера и инструкции.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	Значение
Плотность при 20°C, г/см3	ASTM D4052, GB/T 1884	0,8579
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с	ASTM D445, GB/T 265	73,47
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с	ASTM D445, GB/T 265	12,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270, GB/T 1995, GB/T 2541	166
Температура застывания, °C	ASTM D97, GB/T 3535	- 39
Температура вспышки, °C	ASTM D97, GB/T 3536	230
Динамическая вязкость при -30°C (MRV), мПа*с	ASTM D4684, GB/T 6538	5561
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896, SH/T 0251	10,45

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.